

試驗報告

報告編號：HV-13-06140X

頁數：1 OF 2

報告日期：2013 年 10 月 14 日

美喆國際企業股份有限公司
新北市土城區大暖路 126 號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品敘述： 3.0MM/30 條 石塑地板
生產或供應廠商： 美喆國際企業股份有限公司
備註： 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照客戶提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)
耐磨層厚度

試驗結果：
—如附頁所示—

收件日期： 2013 年 09 月 18 日

試驗日期： 2013 年 09 月 18 日～2013 年 10 月 14 日



報告簽署人

試驗報告

報告編號：HV-13-06140X

頁數：2 OF 2

報告日期：2013 年 10 月 14 日

耐磨層厚度

試驗設備：

| 名稱 | 廠牌 | 型號 |
|--------------------|---------|-------|
| Optical Microscope | OLYMPUS | BX-51 |

試驗方法：

參考 ASTM B487 Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section

試驗結果：

| 試驗項目 | 試驗結果 |
|-----------|-------|
| 耐磨層厚度(μm) | 321.1 |

試驗照片：



試驗樣品

---- o O o ----